



WORLDWIDE PARTNER

粘着パネルの代名詞


「ピタパネ」をリニューアル!

# ウッドラックパネル<sup>TM</sup> ピタパネ<sup>TM</sup>S

インクジェット出力用、合成紙対応粘着パネル

反りの軽減に成功!  
ラインアップを充実!  
(AO判を追加)

## ■製品構成



## ■製品規格

(単位 mm)

厚み	幅	長さ	片面	両面	梱包枚数
3	810	1120	○		50枚
5	810	1120	○	○	40枚
5	910	1210	※1		40枚
5	910	1820	○	○	30枚※2
7	810	1120	○	○	30枚
7	910	1210	※1		30枚
7	910	1820	○	○	20枚※2
7	1050	1500	○		15枚
7	1050	2020	○		20枚
10	910	1820	○		20枚
25	910	1820	○		8枚

※1:特注品 ※2:ピタパネとは梱包枚数が異なります。

## この点にご注意ください

- 剥離紙を剥がしたらすぐに貼り作業を行ってください。  
粘着面はゴミや異物が付着しやすいので注意してください。
- エンボス加工品、加工紙(粘着面が粗面)は接着力をあげるため圧着を十分行ってください。
- 巻き癖のある写真(印画紙等)は巻き癖を直してから貼ってください。
- 再剥離が出来ませんので事前に正しい位置を決めてください。  
貼り損ねた被着体(印画紙等)は剥がすことが出来ません。
- 未使用のピタパネSはダンボール箱に保管してください。
- 被着体の種類及び使用する環境により「ふくれ、浮き」が発生することがあります。
- ウッドラックパネル ピタパネSは木材、紙同様に燃える性質があります。輸送、保管、加工にあたっては直接火気に触れないようにご注意ください。
- ウッドラックは酸、アルカリには強いのですが、アルコール系以外の有機溶剤や、A重油鉱物性の油類に侵されます。
- ウッドラックの加工にあたっては換気を十分に行ってください。

お問い合わせは



ダウ化学株式会社

本社 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 ☎03(5460)2361  
大阪支店 大阪府淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪ビル13階 ☎06(4807)1504

ぜひご利用下さい。/フリーダイヤル ☎0120-113210 (イミズイ)

<http://www.dowkakah.co.jp>

©、TMはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー・ダウ化学(株)の商標